

Technische Daten für die folgenden Produkte

11968 HOBBY Fix – Unterwasserkleber transparent 80 ml
11966 HOBBY Fix – Unterwasserkleber transparent 200 ml

Aushärtungsart:	Eine Komponenten Klebstoff - Vernetzung durch Luftfeuchtigkeit
Aushärtungssystem:	Neutral – Alkoholisch
Bearbeitungszeit [min]:	ungefähr 10
Volle Aushärtezeit [mm / 24h]:	2 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50%)
Verarbeitungstemperatur [° C]:	+ 5° bis + 35° C.
Wärmewiderstand (gehärtetes Produkt) [° C]:	-40° bis +90
Reißkraft nach ISO 37 [N / mm²]:	3.0
Querdehnungsmodul bei + 23 ° C gemäß ISO 37 [N / mm²]:	1.3
Shore A Härte:	54
Dichte [g / cm³]:	1,05 +/- 0,03
Bruchdehnung nach ISO 37 [%]:	310
Farbe:	transparent
Lagerung und Transport:	In versiegelten Originalverpackungen in trockenen und kühlen Räumen für 12 Monate ab dem Tag der Produktion bei Temperaturen ab + 5° bis + 35° C

Product- Manager



Sebastian Bicker

Date of issue

Grafchaft-Gelsdorf, 02.11.20